

Tilaaaja -Customer Kultasepäntiike Suokko Hämeenkatu 448 33100 TAMPERE	Valmistaja -Manufacturer
Saapumispvm- Receipt date 04.11.2005	Testauspvm -Test date 08.11.2005

Röntgenfluoresenssimenetelmä-X-ray test, non destructive surface method

Näyte - Sample	Muoto - Form	Alkuaine- Element	Tulos - Result ‰	1) ± ‰	Tulos - Result %
Näyte 1-1/585 vk	pala n. 0,13 g	Au Ag Pd Cu			59 19 16 5

Tulokset pätevät vain pitoisuusmäärittelyille näytteille.


1) Mittausepävarmuus perustuu tunnetun vertailumateriaalin mittaukseen.

The results are valid only for the analyzed test pieces.


1) The uncertainty is based on comparing the result to a reference sample of known fineness.

Huomautukset-Remarks

Todistuksen osittainen kopiointi kielletty. - The report shall not be reproduced except in full.



Raito Taranto
Kemisti



Merja Isotupa
Laborantti



CCM